

ШТУКАТУРКА DK 570

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Вязущее	Гипс
Цвет	Белый
Размер зерна вязущего	0,63 мм
Размер зерна наполнителя	1,25 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход воды на 1 кг смеси	0,53-0,58 л
Расход воды на 30 кг смеси	15,9-17,4 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм	8-9 кг/м ²
Рекомендованная толщина слоя	2-60 мм
Жизнеспособность раствора в открытой таре	50 мин
Начало схватывания не ранее	60 мин
Окончание схватывания не позднее	180 мин
Глянцевание после нанесения допускается через	3 часа
Время полного высыхания	7 суток
Время полного набора прочности	28 суток
Температура нанесения	от +5 до +30 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочность на сжатие (через 28 суток)	не менее 4 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	не менее 1,2 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	не менее 1 МПа
ФАСОВКА	30 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СФЕРА РАБОТ

Помещения с умеренной влажностью	■
Помещения с повышенной влажностью	
Фасад, балкон	
Цоколь	

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

Под керамическую плитку*	■
Под декоративную штукатурку**	■
Под финишную шпатлевку	■
Под покраску	▸
Под текстурные обои	■
Под тонкие обои	■

ВИДЫ ОСНОВАНИЙ

Кирпич	■
Плотный бетон	■
Пенобетон, газобетон	■
Цементная штукатурка	■
Гипсовая штукатурка	■
ГКЛ, ЦСП, ПГП	■
Швы гипсокартона (ГСП)	■

ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

ГОСТ 31377-2008

РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

- СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ 2-60 мм
- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
- НЕ ТРЕБУЕТ ШПАТЛЕВАНИЯ
- ХОРОШО ГЛЯНЦУЕТСЯ
- ПЛАСТИЧНАЯ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
- СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ

СОСТАВ

Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с минеральным наполнителем и модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и удобоукладываемость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков, откосов и углов, трещин внутри помещений с сухим и умеренным режимами влажности под покраску, оклейку обоями без дополнительного шпатлевания. Предназначена для оштукатуривания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штору обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности рекомендуется обработать грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. В чистую емкость налить точное количество воды (15,9-17,4 л воды на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурка готова к применению в течение 50 мин при периодическом перемешивании.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на качество готового раствора и время его использования.

ПОРЯДОК РАБОТ

Готовую штукатурку нанести на поверхность в течение 50 мин и разровнять h-образным правилом, срезая излишки и заполняя неровности.

При необходимости нанесения повторного слоя штукатурки на поверхности не высохшего первого слоя сделать насечки зубчатым шпателем или штукатурным гребнем. Второй слой штукатурки необходимо наносить после полного высыхания первого слоя (не ранее чем через сутки).

На потолок готовую штукатурку наносить слоем не более 15 мм.

Для получения идеально гладкой поверхности не требующей шпатлевания в течение суток, но не ранее чем через 3 часа после нанесения, штукатурку следует обильно смочить и заглаживать с помощью металлической гладилки или шпателя до получения глянцевого эффекта.

Дальнейшую отделку следует проводить после полного высыхания поверхности, в среднем 5-7 суток при толщине слоя 10 мм.

* Возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

** Для декоративных штукатурок на основе цемента при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.