

**ШТУКАТУРКА ДК 81**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	Белый
Расход в 2 слоя	0,25-0,35 кг/м <sup>2</sup>
Плотность	1,6±0,1 г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания не более <sup>1</sup>	24 часа
Температура нанесения	от +13 до +30 °С
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг, 17 кг

<sup>1</sup> При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%**ВЕНЕЦИАНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ****СВОЙСТВА**

- ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ, СОЗДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ, ИМИТИРУЮЩУЮ МРАМОР
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ИМЕЕТ МАТОВУЮ РОВНУЮ СТРУКТУРУ
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ\*
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ, ХОРОШО ПОЛИРУЕТСЯ
- НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ, НЕ УСАЖИВАЕТСЯ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- НЕГОРЮЧАЯ, НЕТОКСИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок «Декоратор»).

Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.

Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Для улучшения эффекта глубины рекомендуется заколеровать шпатлевку «Декоратор» ДК 42 в цвет наносимой штукатурки, в этом случае поверхность необходимо обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 02 перед нанесением штукатурки. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовки.

**НАНЕСЕНИЕ**

Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду добавлять небольшими порциями по 50-60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробовать наносить штукатурку.

Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

**Нанесение:** С помощью кельмы или нержавеющей шпателя нанести однородный слой. После высыхания первого слоя хаотичными движениями, неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая рисунок. Для достижения лучшей глубины покрытия рекомендуется нанесение как минимум 2 финишных слоев.

**Полировка:** После полного высыхания штукатурки отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.

**Нанесение воска:** После полировки штукатурки с помощью кельмы нанести защитный слой декоративного воска «Декоратор» ДК 70, для получения равномерного покрытия и дополнительной защиты от влаги. После полного высыхания воска отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 °С. В случае, если температурный режим менее +18 °С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

\* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

