

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДК 86

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



СКОРО В ПРОДАЖЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет / глянец	Серый / матовый
База	Серебро, золото или бронза
Расход в 2 слоя	0,2-0,3 кг/м <sup>2</sup>
Плотность	1,02±0,1 г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания не более <sup>1</sup>	24 часа
Температура нанесения	от +13 до +30 °С
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг, 17 кг

<sup>1</sup> При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%

## КЛОНДАЙК С ЭФФЕКТОМ ПЕСЧАНИКА

### СВОЙСТВА

- СОЗДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ С УНИКАЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ И ОТТЕНКАМИ «КАМНЯ ПЕСЧАНИКА»
- ВЫПУСКАЕТСЯ В БАЗАХ: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ИМЕЕТ РОВНУЮ СТРУКТУРУ
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ ПО КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКЕ «КЛОНДАЙК»
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- НЕ РАСТРЕКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ
- НЕГОРЮЧЕЕ, НЕТОКСИЧНОЕ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовое к применению водно-дисперсионное акриловое декоративное покрытие применяется для декоративной финишной отделки поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок Декоратор). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.

Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия.

### НАНЕСЕНИЕ

Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги.

Нанести в один слой «Праимер» и после полного его высыхания приступить к нанесению декоративного покрытия, используя один из следующих приёмов:

**1. Классический.** Используя кельму из нержавеющей стали, нанести декоративное покрытие неровными мазками по 15-30 см в разные стороны, оставляя на поверхности небольшой неровный слой материала. Примерно через 6 часов нанести второй слой декоративного покрытия аналогичным способом. После того, как второй слой немного подсохнет, пригладить кельмой разнонаправленными мазками с небольшим нажимом, тем самым, раздавливая частички материала, сформировать окончательный рисунок.

**2. Вертикальный.** Нанести декоративное покрытие при помощи кисти вертикально направленными мазками, равномерно прокрашивая и одновременно распределяя частицы материала, при этом края мазков постараться оставить «размытыми», для возможности стыковки с последующими участками. После того, как покрытие немного подсохнет, пригладить кельмой материал в вертикальном направлении с небольшим нажимом, тем самым, раздавливая частички, сформировать вертикальный рисунок из темных и светлых оттенков.

Через 24 часа после нанесения декоративного покрытия с эффектом камня песчаника Клондайк для придания повышенных влагозащитных свойств рекомендуем нанесение специального защитного лака.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

\* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

