

ШТУКАТУРКА ДК 85

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет / глянец	Белый / матовый
База	Серебро, золото или бронза
Расход в 2 слоя	0,2-0,4 кг/м ²
Плотность	1,2±0,1 г/см ³
Время полного высыхания не более ¹	24 часа
Температура нанесения	от +13 до +30 °С
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг, 17 кг

¹ При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%**КИТАЙСКИЙ ШЕЛК****СВОЙСТВА**

- СОЗДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ С РИСУНКОМ, ПОДОБНОМУ МЯГКОМУ И ПЕРЕЛИВЧАТОМУ МУАРОВОМУ ШЕЛКУ С ЗОЛОТЫМ, СЕРЕБРЯНЫМ ИЛИ БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА БАЗЫ
- ВЫПУСКАЕТСЯ В БАЗАХ: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ИМЕЕТ МАТОВУЮ РОВНУЮ СТРУКТУРУ
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ*
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ, НЕ УСАЖИВАЕТСЯ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- НЕГОРЮЧАЯ, НЕТОКСИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовки.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку.

Нанести штукатурку на поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности. После высыхания первого слоя, нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой штукатурки, круговыми движениями в противоположных направлениях, создавая много тональную переливчатость поверхности.

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 °С. В случае, если температурный режим менее +18 °С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

