

**ШТУКАТУРКА ДК R15S/ДК R25S**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДК R15S
Цвет / глянец	Белый / матовый
Размер максимального зерна	1,5 мм
Расход	2,0-2,5 кг/м <sup>2</sup>
Плотность	2,0±0,1 г/см <sup>3</sup>
Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN13 300	Класс 1
Паропроницаемость по EN ISO 7783-2	Класс 1
Водопоглощение EN1062-3	Класс 3
Колеровка	База 2
Время полного высыхания	24 часа
Температура нанесения	от +5 до +45 °С
ФАСОВКА	20 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДК R25S
Цвет / глянец	Белый / матовый
Размер максимального зерна	2,5 мм
Расход	2,8-4,0 кг/м <sup>2</sup>
Плотность	2,0±0,1 г/см <sup>3</sup>
Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN13 300	Класс 1
Паропроницаемость по EN ISO 7783-2	Класс 1
Водопоглощение EN1062-3	Класс 3
Колеровка	База 2
Время полного высыхания	24 часа
Температура нанесения	от +5 до +45 °С
ФАСОВКА	20 кг

**КОРОЕД****СВОЙСТВА**

- ОБРАЗУЕТ ПОВЕРХНОСТЬ СО СТРУКТУРОЙ В ВИДЕ ЖЕЛОБКОВ, ИМИТИРУЮЩИЕ СТРУКТУРУ «КОРОЕД»
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ\*
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, УФ-СТОЙКАЯ
- СОЗДАЕТ «ЭФФЕКТ ЛОТОСА»\*\*
- СТОЙКОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ 1 КЛАСС ПО EN13300
- УСТОЙЧИВА К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ ПРИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готовая к применению водно-дисперсионная силикон-акриловая штукатурка предназначена для высококачественной финишной отделки стен внутри помещений, финишной отделки фасадов зданий в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.

Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой. Особо рекомендована для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (лестничные площадки, коридоры, холлы, офисы). Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

Прошла испытания по атмосферостойкости в Швейцарской лаборатории SEAC.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки.

**НАНЕСЕНИЕ**

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.

Нанести штукатурку ровным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали, снять излишки до толщины зерна. Сразу после этого штукатурку с бороздчатой структурой структурировать выборочно в горизонтальном и вертикальном направлении или по кругу.

Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми кельмами. Во избежание видимых наложений штукатурку следует наносить техникой «мокрое по мокрому».

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C. В случае, если температурный режим менее +15°C, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Не наносить при попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

При температуре окружающей среды более +30°C необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений, а наружные работы проводить в утренние часы. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом. Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным способом см. на стр. 65.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

\* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

\*\* «Эффект лотоса» - повышенная водоотталкивающая способность и способность к отталкиванию грязи и пыли.

