

КЛЕЙ ДК 21

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

Цвет	белый
Расход (в зависимости от шпателя и формата плитки, см. таблицу «Расход»)	1,5–4 кг/м ²
Плотность	1,8±0,1 г/см ³
Время открытого слоя	20 мин
Вертикальное сползание	отсутствует
Время корректировки плитки	60 мин
Затирка швов допускается через	24 часа
Ввод в эксплуатацию через	7–10 суток
Температура нанесения	+5...+30 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адгезия на начальном срезе (EN1324)	>1 Н/мм ²
Адгезия при сдвиге после выдерживания при высоких температурах	>1 Н/мм ²
Адгезия при отрыве	>1 Н/мм ²
Температура эксплуатации	-30...+90 °С
ФАСОВКА	7,5 кг, 15 кг

РАСХОД*

Формат плитки (см)	Рекомендуемый шпатель (мм)	Расход (кг/м ²)
1x1, 5x5	4	1,5
10x10, 15x15	6	2–2,5
15x20, 25x25	6–8	2,5–3
25x33, 33x33	8–10	3–3,5
30x45, 45x45	10	3,5–4
Изоляционный материал		0,8–2,5

*Расход - в зависимости от структуры и удельного веса покрытия

ДЛЯ ПЛИТКИ**СВОЙСТВА**

- ЦВЕТ БЕЛЫЙ
- БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ И БЫСТРОСОХНУЩИЙ
- МОЖНО НАНОСИТЬ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРУНТОВАНИЯ
- ИМЕЕТ ПОВЫШЕННЫЕ СДВИГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- СОДЕРЖИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ
- ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМ, НЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ
- УДОБЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению водно-дисперсионный клей предназначен для приклеивания любых типов керамической плитки и мозаики на стены и пол внутри и снаружи помещений. Рекомендован для монтажа декоративного искусственного камня и кирпича.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, не пыльной, обезжиренной, нормальной пористости. Если поверхность слишком гладкая, то сначала нанести на поверхность грунтовку «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

Клей наносить зубчатым шпателем непосредственно на основу. Зубья шпателя выбираются в зависимости от формата плитки, предназначенной для укладки.

Плитку укладывать на клей под давлением для получения хорошего контакта с клеем. Время открытого слоя продукта при нормальных температурных и влажностных условиях составляет 20 минут. Очень теплая и ветренная погода или очень впитывающая основа, могут резко сократить время открытого слоя до нескольких минут, поэтому необходимо часто проверять поверхность, чтобы не образовывалась корка. В случае образования поверхностной корки, необходимо пройти зубчатым шпателем по клею.

Между плитками оставлять швы, соответствующие их формату. Не укладывать плитку без швов. Во время укладки сохранять компенсационные швы не менее 5 мм. Швы имеют большое значение и их необходимо всегда учитывать, как в прилегающих слоях, так и в облицовке плиткой.

Ввод в эксплуатацию облицованных поверхностей возможен приблизительно через 7–10 дней в зависимости от впитывания основы и условий окружающей среды. Швы между плитками можно затирать через 24 часа.

Применять при температуре основания не ниже +5 °С.

