

**КЛЕЙ DK 7000**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

Вязущее	гипс
Цвет	белый
Содержание зерен наибольшей крупности размером более 0,63 мм	не более 1 %
Влажность	не более 0,5 %
Водоудерживающая способность	не более 95 %
Подвижность	(160±10) мм
Начало схватывания растворной смеси	90 мин.
Прочность на сжатие	не менее 4,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе	не менее 2 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	не менее 0,6 МПа

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Расход воды на 1 кг смеси	0,4–0,45 л
Расход воды на 30 кг смеси	12–13,5 л
Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> *	0,5–4 кг/м <sup>2</sup>
Рекомендованная толщина слоя	2–30 мм
Время полного набора прочности	7 суток
Проведение работ при температуре воздуха и основания	+5...+30 °С
ФАСОВКА	30 кг

\*Расход зависит от типа выполняемых работ, подготовки поверхности и навыков исполнителя работ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ****СФЕРА РАБОТ**

Внутренние работы	<input checked="" type="checkbox"/>
Наружные работы	<input type="checkbox"/>

**ВИДЫ ПОКРЫТИЙ**

Гипсокартон, ГВЛ	<input checked="" type="checkbox"/>
Минераловатные и пенополистирольные плиты	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтаж ПГП	<input checked="" type="checkbox"/>

**ВИДЫ ОСНОВАНИЙ**

Кирпич	<input checked="" type="checkbox"/>
Плотный бетон	<input checked="" type="checkbox"/>
Пенобетон, газобетон	<input checked="" type="checkbox"/>
Основания выровненные штукатурками	<input checked="" type="checkbox"/>

Рекомендуется  Возможно использование  Не рекомендуется

**МОНТАЖНЫЙ ГИПСОВЫЙ**

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГКЛ (ГСП), ГВЛ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МОНТАЖА ПГП  
ГОСТ Р 58275-2018

**СВОЙСТВА**

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ОСНОВАНИЯМ
- БЕСКАРКАСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ГИПСОКАРТОНА

**ОПИСАНИЕ И СОСТАВ**

Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем 90/4,5 ГОСТ Р 58275-2018 с минеральным наполнителем и модифицирующими добавками.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Монтажный клей предназначен для бескаркасного крепления гипсовых строительных плит (гипсокартона), ГВЛ, гипсовых декоративных элементов, минераловатных и пенополистирольных плит на вертикальные поверхности, а также для монтажа гипсовых пазогребневых плит (ПГП).

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные пятна удалить. Металлические элементы защитить от коррозии. Пустоты и выступы свыше 20 мм заделать и удалить. Если поверхность основания имеет выступы свыше 20 мм, ее рекомендуется предварительно выровнять или создать промежуточную поверхность путем крепления полос ГКЛ шириной около 10 см на монтажный клей «Декоратор» DK 7000. Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03 (см. назначение грунтовок). Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА**

1. В чистую емкость налить точное количество воды (12–13,5 л на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью со специальной насадкой до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого смесь необходимо использовать в течение 90 мин. при периодическом перемешивании. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на качество готового раствора и время его использования.

**ПОРЯДОК РАБОТ**

**При монтаже ГКЛ (ГВЛ, ГСП)** монтажный клей нанести небольшими порциями, из расчета 1 кельма – 1 порция, по периметру и в середине листа в один-два ряда. Интервал между порциями зависит от толщины, размера листа и неровности основания. Лист с нанесенным на него раствором прижать к основанию и при помощи правила и резинового молотка легкими ударами через рейку выровнять по горизонтали, вертикали и диагонали. Корректировка положения листа на поверхности может проводиться в течение 10 минут после нанесения монтажного клея. Монтировать листы следует таким образом, чтобы листы не соприкасались с основанием пола. Листы необходимо зафиксировать от сползания на 90 минут при помощи подложки, затем подложку убрать. Швы между листами рекомендуется зашпательвать с помощью готовой шпательки «Декоратор» ДК 40 или ДК 380 шпательки гипсовой для заделки швов ГКЛ, ГВЛ. Подготовку поверхности под покраску следует проводить готовой финишной шпателькой «Декоратор» ДК 42 или ДК 390 шпателькой гипсовой универсальной.

**При монтаже теплоизоляционных материалов** слой раствора равномерно нанести на всю поверхность плиты при помощи зубчатого шпателя. Затем плиту усилием прижать к основанию. Дальнейшие работы с поверхностью необходимо производить после полного высыхания через 7 суток. Время высыхания зависит от слоя нанесения, типа основания, температуры и влажности окружающей среды.

**При монтаже ПГП** монтажный клей следует наносить на горизонтальный паз нижних плит и вертикальный торцевой паз. Монтируемую плиту с усилием придавить так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов. Выступивший при этом избыток клея удалить шпателем и использовать в дальнейшем. После высыхания неровности удалить при помощи шлифовки и шпательвания.