

## ШТУКАТУРКА DK 570

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязущее	гипс
Цвет	белый
Содержание зерен наибольшей крупности	1,25 мм
Влажность	не более 0,5 %
Водоудерживающая способность	не менее 95 %
Подвижность при производстве работ вручную	(150±10) мм
Начало схватывания растворной смеси	60 мин
Предел прочности на сжатие	не менее 2,5 МПа
Предел прочности на изгибе	не менее 1 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 7 суток)	не менее 0,3 МПа
Стойкость к образованию трещин	устойчивая
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	
Расход воды на 1 кг смеси	0,53–0,58 л
Расход воды на 30 кг смеси	15,9–17,4 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм	8–9 кг/м <sup>2</sup>
Рекомендованная толщина слоя	2–60 мм
Окончание схватывания не позднее	180 мин
Глянцевание допускается через	180 мин
Время полного набора прочности	7 суток
Температура нанесения	+5...+30 °С
ФАСОВКА	30 кг

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## СФЕРА РАБОТ

Помещения с умеренной влажностью	■
Помещения с повышенной влажностью	
Фасад, балкон	
Цоколь	

## ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

Под керамическую плитку*	
Под декоративную штукатурку**	■
Под финишную шпатлевку	■
Под покраску	■
Под текстурные обои	■
Под тонкие обои	■

## ВИДЫ ОСНОВАНИЙ

Кирпич	■
Плотный бетон	■
Пенобетон, газобетон	■
Цементная штукатурка	■
Гипсовая штукатурка	■
ГКЛ, ЦСП, ПГП	■
Швы гипсокартона (ГСП)	■

\* Возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

\*\* Для декоративных штукатурок на основе цемента при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

■ Рекомендуется ■ Возможно использование □ Не рекомендуется

## ГИПСОВАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ

ГОСТ Р 58279-2018

РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

## СВОЙСТВА

- СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ 2–60 мм
- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
- НЕ ТРЕБУЕТ ШПАТЛЕВАНИЯ
- ХОРОШО ГЛЯНЦУЕТСЯ
- ПЛАСТИЧНАЯ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
- СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 60/2.5 ГОСТ Р 58279-2018 с минеральным наполнителем и модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и удобоукладываемость.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков, откосов и углов, трещин внутри помещений с сухим и умеренным режимами влажности под покраску, оклейку обоями без дополнительного шпатлевания. Предназначена для оштукатуривания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные пятна удалить. Лусты в кирпичной кладке, трещины и штрыбы обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03 (см. назначение грунтовок). Сильновпитывающие рыхлые поверхности рекомендуется обработать грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. В чистую емкость налить точное количество воды (15,9–17,4 л воды на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 60 мин при периодическом перемешивании.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить жизнеспособность готового раствора и влиять на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту, иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности.

## ПОРЯДОК РАБОТ

Готовую штукатурку нанести на поверхность в течение 50 мин и разровнять h-образным правилом, срезая излишки и заполняя неровности. При необходимости нанесения повторного слоя штукатурки на поверхности не высохшего первого слоя сделать насечки зубчатым шпателем или штукатурным гребнем. Второй слой штукатурки необходимо наносить после полного высыхания первого слоя (не ранее чем через сутки). На потолок готовую штукатурку наносить слоем не более 15 мм.

Для получения идеально гладкой поверхности, не требующей шпатлевания, в течение суток, но не ранее чем через 3 часа после нанесения, штукатурку следует обильно смочить и заглаживать с помощью металлической гладилки или шпателя до получения глянцевого эффекта. Дальнейшую отделку следует проводить после полного высыхания поверхности, в среднем 5–7 суток при толщине слоя 10 мм.