

**КЛЕЙ ДК 20**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

Цвет	молочно-белый, после высыхания прозрачный
Расход *	200–350 г/м <sup>2</sup>
Плотность	1,05±0,1 г/см <sup>3</sup>
Клейкость	400 Н/м <sup>2</sup>
Время корректировки	20 мин
Время полного высыхания	не более 24 ч
Температура нанесения	+10...+30 °С
ФАСОВКА	5 л, 10 л

\* Расход - в зависимости от структуры и удельного веса покрытия

**ДЛЯ СТЕКЛОБОВЕВ****СВОЙСТВА**

- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА КАК В НАЧАЛЕ, ТАК И В КОНЦЕ СХВАТЫВАНИЯ
- СОДЕРЖИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
- ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМ, НЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ, Т. К. НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ
- УДОБЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

**СОСТАВ**

Готовый к применению клей на поливинилацетатной основе с целевыми добавками.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначен для наклеивания стекловолоконных, текстильных и моющихся обоев. Рекомендуется для пробковых обоев и различных декоративных покрытий. Используется в сухих помещениях, можно приклеивать практически на любые подготовленные поверхности (ровные, не осыпающиеся), такие как гипсокартон, ДСП, на любые оштукатуренные и окрашенные поверхности.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой в зависимости от структуры поверхности (если прочная однородная с небольшим пылением – обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, если поверхность рыхлая – обработать грунтовкой ДК 02 или ДК 03, см. назначение грунтовок).

Обильно и равномерно нанести раствор кистью или валиком на изнаночную сторону полотна обоев, оба края полотна свернуть, положить в центр и оставить на 3–5 минут для пропитывания, которое зависит от пористости и толщины обоев. Следуйте прилагаемым инструкциям изготовителя обоев. При возникновении необходимости подвинуть полотно обоев, возможность корректировки сохраняется в течение 20 минут.

При наклейке возможные грязевые пятна удалить, промокнув тонкой, отжатой и чистой губкой. Применять при температуре основания от +10 °С.

