

ШТУКАТУРКА ДК 84

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет / глянец	белый / матовый
База	серебро, золото или бронза
Расход в 2 слоя	0,3–0,5 кг/м ²
Плотность	1,2±0,1 г/см ³
Время полного высыхания не более *	24 часа
Температура нанесения	от +13 до +30 °С
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг, 17 кг

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

**«ВЕЛЬВЕТ»****СВОЙСТВА**

- СОЗДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ С ФАКТУРОЙ, ПОДОБНОЙ МЯГКОМУ И ПЕРЕЛИВЧАТОМУ ВЕЛЬВЕТОВОМУ ПОКРЫТИЮ С СЕРЕБРЯНЫМ, ЗОЛОТЫМ ИЛИ БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БАЗЫ
- ВЫПУСКАЕТСЯ В БАЗАХ: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- НЕГОРЮЧАЯ, НЕТОКСИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, ровной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовки.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду добавлять небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробовать наносить штукатурку.

Нанести штукатурку на поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой штукатурки хаотичными движениями в противоположных направлениях, создавая многотональную переливчатость поверхности, имитирующую вельвет.

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 °С. В случае если температурный режим менее +18 °С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.



ШТУКАТУРКА ДК 84

