

**ШТУКАТУРКА ДК 87**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет / глянец	белый / матовый
База	нейтральная, серебро, золото или бронза
Расход	0,15–0,25 кг/м <sup>2</sup>
Плотность	1,2±0,1 г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания не более *	24 часа
Температура нанесения	+13...+30 °С
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг, 17 кг

\* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

**«САХАРА»****СВОЙСТВА**

- СОЗДАЕТ ТЕКСТУРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С «ЭФФЕКТОМ ПЕСОЧНЫХ ВИХРЕЙ» МАТОВУЮ, С ЗОЛОТЫМ, СЕРЕБРЯНЫМ ИЛИ БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БАЗЫ
- ВЫПУСКАЕТСЯ В БАЗАХ: НЕЙТРАЛЬНАЯ, СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА
- ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- НЕГОРЮЧАЯ, НЕТОКСИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, ровной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03 (см. назначение грунтовок). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.

Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовки. Перед применением штукатурки «Сахара» необходимо нанести пигментированную грунтовку «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованную на тон светлее или темнее, в зависимости от выбранного цвета декоративной штукатурки. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовки.

**НАНЕСЕНИЕ**

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку.

**Нанесение:** Нанести штукатурку на поверхность кистью или щеткой, распределяя равномерно материал по поверхности. Приблизительно через 10–15 минут, в зависимости от температуры и влажности помещения, с помощью кисти или щетки хаотичными, разнонаправленными движениями сформировать требуемый рисунок.

Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими материалами.

При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа. Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.



ШТУКАТУРКА ДК 87

