

КРАСКА ДК 113

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Потребительская плотность	1,2±0,1 г/см ³
Расход *	200–300 г/м ²
Колеровка	Декоратор
Температура нанесения	+5...+30 °С
Время полного высыхания**	не более 24 часов
Температура эксплуатации	-40...+70 °С
ФАСОВКА	5 л, 10 л

* Расход указан при однослойном нанесении, зависит от выбранного инструмента и характеристик основания

** При температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

ГРУНТ-КРАСКА ДЛЯ OSB**СВОЙСТВА**

- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ, АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
- ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ БЕЗ ПОЛОС ПЛЕНКУ С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОСНОВАНИЮ
- ЭЛАСТИЧНАЯ, НЕ ТРЕСКАЕТСЯ
- ПРИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ТЕРЯЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, УФ-СТОЙКАЯ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- КОЛЕРУЕТСЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению грунт-краска водно-дисперсионная для OSB «Декоратор» ДК113 предназначена для декоративной отделки и защиты от влаги, атмосферных осадков и УФ-излучения ориентированно-стружечных плит (OSB1, OSB2, OSB3, OSB4), ДСП, ДВП и деревянных оснований внутри и снаружи помещений (кроме полов). Может использоваться как в качестве окончательного, так и в качестве промежуточного покрытия под дальнейшую отделку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе согласно рекомендациям производителя OSB. Изделия из древесины предварительно рекомендуется обработать составом, блокирующим выход танинов. Не подходит для оснований, пораженных грибом или плесенью. Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить.

Температура основания и воздуха перед применением должна быть от +10 °С до +30 °С, а относительная влажность воздуха не более 80%. При работе на фасадах на здании должны быть установлены кровля, водостоки, отливы. Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане. Непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости добавить воды (макс. 5 % от массы грунт-краски) и повторно перемешать до однородной консистенции. Первый слой рекомендуется наносить на основание краскопультом или кистью тщательно прокрашивая неровности основания. Второй слой может наноситься кистью, валиком или распылителем.

При работе с материалом помимо технического описания следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

