ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	см. таблицу
Блеск	глянцевый
Расход в 1 слой *	95–185 г/м^2
Время высыхания каждого слоя **	24 ч
Температура нанесения	+5...+25 °С
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СВОЙСТВА

- **АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ**
- **ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**
- **ИМЕЕТ ХОРОШУЮ УКРЫВИСТОСТЬ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль алкидная универсальная ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения (кроме окраски пола).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность перед окрашиванием высушить, предварительно очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины. Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром или их смесью 1:1. Если при хранении на поверхности эмали образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить. Эмаль наносить кистью, валиком или краскораспылителем. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

белый, желтый, красный, вишня, голубой, синий, салатный, хаки, ярко-зеленый, зеленый, серый, шоколад, черный

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-266

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	см. таблицу
Блеск	глянцевый
Расход в 1 слой *	100–180 г/м^2
Время полного высыхания каждого слоя **	24 ч
Температура нанесения	+5...+25 °С
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛЯ ПОЛА

СВОЙСТВА

- **ИЗНОСОСТОЙКАЯ**
- **УКРЫВИСТАЯ**
- **ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль алкидная ПФ-266 для пола предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных, бетонных полов по предварительно загрунтованной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром или их смесью 1:1. Если при хранении на поверхности эмали образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить. Эмаль наносят ровным тонким слоем методом распыления, кистью или валиком на окрашенные полы в 1–2 слоя, на неокрашенные – в 2 слоя. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. При окраске ранее окрашенных полов необходимо удалить с их поверхности различные загрязнения. При окрашивании больших поверхностей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

желто-коричневый, золотисто-коричневый, золотистый, красно-коричневый

ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ ГФ-021

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	см. таблицу
Блеск	глянцевый
Расход в 1 слой *	100–150 г/м^2
Время высыхания каждого слоя **	24 ч
Температура нанесения	+5...+25 °С
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

СВОЙСТВА

- **ВЫСОКОПРОЧНАЯ**
- **ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**
- **ИМЕЕТ ХОРОШУЮ УКРЫВИСТОСТЬ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка алкидная антикоррозионная ГФ-021 предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность перед окрашиванием очистить от загрязнений, ржавчины, окалины, отшлифовать и обезжирить растворителем. Грунтовку тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить. При необходимости разбавить сольвентом, ксилолом, уайт-спиритом или их смесью 1:1. Грунтовку наносить кистью, валиком или краскораспылителем.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

серый, красно-коричневый